

Etansant pentru tevi și flanse AN 305-72



cele mai bune rezultate se obțin pe suprafețe/piese curățate și degresate (se utilizează WEICON Degresant S). Dacă este necesar piesele pot fi puțin slefuite.

Depozitare

WEICONLOCK poate fi depozitat în recipientul original timp de cel puțin un an la temperatura camerei. A se păstra departe de surse de căldură și razele directe ale soarelui. Aerul din flacon/ tub păstrează adezivul lichid.

Siguranță și sănătate

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice și ecologice, a informațiilor tehnice și toxicologice și respectarea normelor de siguranță cuprinse în fișele noastre de siguranță (www.weicon.com).

**vascozitate ridicată
rezistență medie
demonțare cu unelte normale**

Etansant pentru tevi și flanse, cu PTFE fără marcaje, efect de etansare imediat, certificat DVGW



Unități de ambalare disponibile:

30572150-27	Etansant pentru tevi și flanse AN 305-72 50 ml
30572200-27	Etansant pentru tevi și flanse AN 305-72 200 ml
30572300	Etansant pentru tevi și flanse AN 305-72 300 ml

Produse conexe:

30955172	Varf de dozare, Marimea 1
----------	---------------------------

Date tehnice

Culoarea	alba
Pentru îmbinări filetate de până la	M 80 R 3"
Vâscozitatea la 25°C (+77°F) conform Brookfield	17.000 - 50.000 ht mPa·s
Capacitatea max. de umplere a interstițiilor	0,4 mm
Cuplu de desprindere (filet)	7 - 10 Nm
Cuplu de desfacere	2 - 4 Nm
Rezistența la forfecare Nmm² (DIN 54452)	4 - 6 N/mm²
Rezistența la manipulare la temperatura camerei	20 - 40 min.
Rezistența finală (100%) după:	5 - 10 h
Rezistența la temperatură	între -60 și +150 °C
ISSA-Cod	75.628.34/35
IMPA-Cod	815210/11

*Valorile de rezistență au fost măsurate pe suruburi de metric M 10, clasa 8.8, grosimea piulței 0,8. Rezistența statică la forfecare a fost măsurată pe piese cilindrice cu Ø 13 mm, toleranța (D-d) = 0,05 mm, l/d = 0,88

Pregătirea suprafeței

în general, WEICONLOCK nu necesită tratarea prealabilă a suprafețelor deoarece chiar și suprafețele puțin uleioase (de ex. organele de asamblare) sunt bine tolerate. Cu toate acestea,

Notă

Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document pentru un produs, nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși că produsele noastre sunt de înaltă calitate și fără defecte conform Condițiilor Generale de Vânzare. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de
www.weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae
www.weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za
www.weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg
www.weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it