

GMK 2410 adezivi de contact



permanent elastic rezistent la umiditate

GMK 2410 este un adeziv pe baza de policloropren (CR) care servește la lipirea integrală, rezistentă și flexibilă a:

- cauciucului pe cauciuc
- cauciucului pe metal

WEICON GMK 2410 lipește de asemenea cauciuc celular (ex neopren), piele, fetru, materiale izolatoare, textile, lemn, și multe materiale plastice.

GMK 2410 nu poate fi utilizat cu materiale precum polistirenul expandat, polietilena, polipropilena, spuma PVC flexibilă, și pielea artificială din PVC. Produsul se pretează la numeroase aplicații industriale.

Date tehnice

Pe bază de	Policloropren (CR)
Culoarea	galbui-negru
Densitate	0,93 g/cm ³
Vâscozitatea	2.400 mPa·s
140_VerGM	250 - 300 g/m ²
Timpul de evaporare	5 - 10 minute
Timp aderență de contact	10 minute
Rezistența finală	24 h
Temperatura de lucru	între +10 și +35 °C
Termen de valabilitate	12 luni în recipient nedeschis
Rezistența la temperatură	între -40 și +80 °C
IMPA-Cod	815237/38

Pregătirea suprafeței

Piese care urmează să fie lipite trebuie să fie curate și uscate, fără urme de praf și grăsimi (Weicon Curățare Suprafețe).

Aplicare

Înainte de aplicare amestecați adezivul WEICON GMK cu grijă. Apoi aplicați adezivul în mod uniform și în strat subțire pe ambele suprafețe utilizând o pensulă sau o spatulă (netedă sau ușor zimțată). În funcție de material și de aplicație poate fi necesară aplicarea a două sau trei straturi subțiri. Lăsați să se usuce timp de 5-15 minute în funcție de grosimea stratului, temperatura mediului și umiditatea aerului. Pe suprafețele absorbante (de exemplu fetru), este necesară aplicarea unui al doilea strat după uscarea primului strat. De îndată ce suprafețele s-au uscat, dar mai lipesc încă puțin (se face proba cu degetul) se unesc piesele prin apăsare scurtă, dar puternică (ex. cu un cilindru sau ciocan). Dacă după trecerea timpului de evaporare suprafețele nu mai sunt absolut deloc lipicioase, adezivul trebuie aplicat din nou. Adezivul aplicat în exces, dar care nu este încă întărit poate fi îndepărtat cu WEICON Spray curățarea suprafețelor.

Depozitare

La temperatura camerei (+15°C to +25°C), în loc uscat, în ambalaj perfect închis. Termen de valabilitate: 12 luni în recipient nedeschis.

Siguranță și sănătate

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice și ecologice, a informațiilor tehnice și toxicologice și respectarea normelor de siguranță cuprinse în fișele noastre de siguranță (www.weicon.com).

Unități de ambalare disponibile:

16100185	GMK 2410 adezivi de contact 185 g
16100300	GMK 2410 adezivi de contact 300 g
16100350	GMK 2410 adezivi de contact 350 g
16100700	GMK 2410 adezivi de contact 700 g
16100905	GMK 2410 adezivi de contact 5 kg
16100925	GMK 2410 adezivi de contact 25 kg

Produse conexe:

10953001	Spatula, scurtă
10953003	Spatula, lungă
10953020	Spatula flexibilă pentru contur,

Notă

Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document pentru un produs, nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși că produsele noastre sunt de înaltă calitate și fără defecte conform Condițiilor Generale de Vânzare. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de
www.weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae
www.weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za
www.weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg
www.weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it