

WEICONLOCK® AN 302-43



vascozitate ridicată
rezistență medie
demontare cu unelte normale

Blocator filete cu certificare DVGW și KTW pentru utilizare în domeniul apei potabile



Date tehnice

Culoarea	albastru
Pentru îmbinări filetate de până la	M 36
Vâscozitatea la 25°C (+77°F) conform Brookfield	2.000 - 7.000 mt mPa·s
Capacitatea max. de umplere a interstițiilor	0,25 mm
Cuplu de desprindere (filet)	17 - 22 Nm
Cuplu de desfacere	8 - 12 Nm
Rezistența la forfecare Nmm² (DIN 54452)	9 - 13 N/mm²
Rezistența la manipulare la temperatura camerei	10 - 20 min.
Rezistența finală (100%) după:	1 - 3 h
Rezistența la temperatură	între -60 și +200 °C
ISSA-Cod	75.628.06/04/05
IMPA-Cod	812912/13/14

*Valorile de rezistență au fost măsurate pe suruburi de metric M 10, clasa 8.8, grosimea piulitei 0,8 d. Rezistența statică la forfecare a fost măsurată pe piese cilindrice cu Ø 13 mm, toleranța (D-d) = 0,05 mm, l/d = 0,88

Pregătirea suprafeței

în general, WEICONLOCK nu necesită tratarea prealabilă a suprafețelor deoarece chiar și suprafețele puțin uleioase (de ex. organele de asamblare) sunt bine tolerate. Cu toate acestea,

cele mai bune rezultate se obțin pe suprafețe/piese curățate și degresate (se utilizează WEICON Degresant S). Dacă este necesar piesele pot fi puțin slefuite.

Depozitare

WEICONLOCK poate fi depozitat în recipientul original timp de cel puțin un an la temperatura camerei. A se păstra departe de surse de căldură și razele directe ale soarelui. Aerul din flacon/ tub pastrează adezivul lichid.

Siguranță și sănătate

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice și ecologice, a informațiilor tehnice și toxicologice și respectarea normelor de siguranță cuprinse în fișele noastre de siguranță (www.weicon.com).

Unități de ambalare disponibile:

30243110-27	WEICONLOCK® AN 302-43 10 ml
30243020	WEICONLOCK® AN 302-43 20 ml
30243150-27	WEICONLOCK® AN 302-43 50 ml
30243200-27	WEICONLOCK® AN 302-43 200 ml

Produse conexe:

30955172	Varf de dozare, Marimea 1
----------	---------------------------

Notă

Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document pentru un produs, nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși că produsele noastre sunt de înaltă calitate și fără defecte conform Condițiilor Generale de Vânzare. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON GmbH & Co. KG
 (Headquarters)
 Germany
 phone +49 (0) 251 9322 0
 info@weicon.de
 www.weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
 United Arab Emirates
 phone +971 4 880 25 05
 info@weicon.ae
 www.weicon.ae

WEICON Inc.
 Canada
 phone +1 877 620 8889
 info@weicon.ca
 www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
 Turkey
 phone +90 (0) 212 465 33 65
 info@weicon.com.tr
 www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
 Romania
 phone +40 (0) 3 65 730 763
 office@weicon.com
 www.weicon.com.ro

WEICON SA (Pty) Ltd
 South Africa
 phone +27 (0) 21 709 0088
 info@weicon.co.za
 www.weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
 Singapore
 phone (+65) 6710 7671
 info@weicon.com.sg
 www.weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
 Czech Republic
 phone +42 (0) 417 533 013
 info@weicon.cz
 www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
 Spain
 phone +34 (0) 914 7997 34
 info@weicon.es
 www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
 Italy
 phone (+39) 0102924871
 info@weicon.it
 www.weicon.it